



Beige Cimentati Satiny

94701

94x94cm | Acetinado | 6 Faces

LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas.

Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Espessura: 7,30 mm

Caixas/Pallet: 24

Peso/Caixa: 45,00 Kg

Peso do Pallet: 1.083 Kg

m²/Caixa: 2,65 m²

Junta Mínima: 1,5 mm

Retificado: Sim

Peças/Caixa: 3

m²/Pallet: 63,60 m²

Tam. de Fabricação: 940,00 mm X 940,00 mm

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | ≥ B

≥ B

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
≥ 0,4 locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

< 0,4

castelliporcelanato.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.

CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110

AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550